

TASCO ANT!SLIP COMPANY

ANTISLIP TAPES DATA SHEET

| OMSCHRIJVING | RESULTAAT | TEST METHODE |
|---|-------------------|-----------------|
| Achterkant | 0.1mm PVC | Caliper methode |
| Type van lijm | Acryl oplosmiddel | N/A |
| Mineraal type | Aluminium Oxide | N/A |
| Hechting aan staal (g/25.4mm ²) | 1500↑ | PSTC-4 |
| Trekvastheid (kb/25.4mm ²) | 6.0↑ | PSTC-31 |
| Scheurweerstand (g) | 5600 +/- 200 | PSTC-39 |
| Brek rek | 25%↑ | PSTC-31 |
| Temperatuur | -30°C tot +70°C | Zie hieronder |
| Maximum breedte / rol | 1168mm x 100m | N/A |
| Weerstand tegen water (maanden) | 10 | PSTC-35 |
| Weerstand tegen chemicalien (maanden) | 8 | PSTC-35 |
| Weerstand tegen motorolie | Heel goed | PSTC-35 |
| Levensduurte (maanden) | 12 tot 24 | PSTC-9 |

Fotoluminiserende tape resultaat

30 millicandela per m² op 2 minutes, 5mcd na 10 minuten.

Wrijvingscoëfficiënt

| Tape | Droge ondergrond | Natte ondergrond |
|------------|------------------|------------------|
| Standaard | 102 TRL | 71 TRL |
| Grof | 99 TRL | 80 TRL |
| Extra grof | 102 TRL | 80 TRL |
| Aqua-Safe | 106 4S | 31 4S |

TASCO ANT!SLIPCOMPANY

Scheldestraat 27 - 9810 Eke

Tel: +32 9 390 80 66 - Fax: +32 9 362 37 17

Email: info@antislipcompany.be - Website: www.antislipcompany.be